




**SOPRAGGLO**  
LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : <b>002039955</b>	1ere Gachée : 09:02 (1) Quantité : 8.00 m3	Date : 12/12/2025 bpe2512047302	Zone : ZONE 03
Client : <b>sade-cgth sade-cgth</b>		Chantier : <b>assigny assianv</b>	Véhicule : FA780EN
76350 OISSEL		coulage E1	FA780EN
		assigny	Chauffeur : ROM
			Transport : ROMAIN
			<b>CONSEILS DE SECURITE:</b>
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
09:49			ATTENTE 00:00
		Quantite Origine : 140.00 m3	XI:irritant
		Quantite Restante : 46.00 m3	en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
		Livree Reelle : 8.00 m3	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)
707	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (
			Classe chlorure 0.40 %
			Consistance(7) S3 (100 à 150 mm)
			Dmax 22.4
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)
			0
			Résistance caractéristique(4) C 35/45
Appellation commerciale : C35/45 XF1(F) D22 S3 II 42/C		Carac. complementaire :	TEMPERATURE : 7°C
Propriétés spécifiées :			
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE
		PRE 510 0.5 %	Nom:
			Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non