




SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|
| Bon No : 002040036 | | 1ere Gachée : 09:38 (1) Quantité : 0.75 m3 | | Date : 17/12/2025 BPE251117236 | | Zone : SOUS CENTRALE | |
| Client : actp actp | | Chantier : sc SC BLANGY sc | | Réf. commande(2) : | | Véhicule : SC LONGROY SOUS CENTRALE LON Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Transport : | |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | | DECHARGEMENT debut fin | | DEPART chantier | | RETOUR centrale | |
| 10:34 | | | | ATTENTE 00:00 | | Quantité Origine : 0.75 m3 Quantité Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.75 m3 | |
| Code Formule S906 | | Désignation(6)(8) BCP NF EN 206 A2/CN | | Certification | | Classe d'exposition(3) AUCUNE | |
| Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF | | Additions(type) 0 | | Dosage(C+Ka)(5) 250 | | Classe chlorure 0.40 % | |
| Appellation commerciale : BCP 250 kg D12 S1 II42 | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 6°C | | Consistance(7) S1 (10 à 40 mm) | |
| Dmax 12.5 | | Résistance caractéristique(4) AUCUNE | | Propriétés spécifiées : | | XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures | |
| SERVICES | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | | | |
| | | | | Nom: Signature du client: | | | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: | | Signature: | | | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non