



SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096434	1ere Gachée : 13:21 (1) Quantité : 4.00 m3	Date : 22/12/2025 012512188309	Zone : ZONE 09
Client : COMPT COMPTANT		Réf. commande(2) :	Véhicule : DE069BY DE069BY
		Chantier : CONCEPT C CONCEPT CARREL RUE DES AUSTRALIENS 80800 SAILLY LE SEC	Chauffeur : PATRICE PATRICE Transport :
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 9.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 4.00 m3
			CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

Code Formule CEMC20	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 325	Résistance caractéristique(4) C20-F4	Appellation commerciale : CEMFLOOR C20 F4 sans pellicule Carac. complémentaire : TEMPERATURE : 8°C		
Propriétés spécifiées :						
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE		
	Sac SCREEDFINISH FB 0.6 1 CHRYSO @Optima 1369 0.54 % CEMEXA STABICEM 0.43 %			Nom: Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:		

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
 (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
 (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
 (4) contrôle de la résistance sur cubes.
 (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
 (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
 (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
 (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
 (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non