



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096444	1ere Gachée : 10:17 (1) Quantité : 8.00 m3	Date : 23/12/2025 012512188311	Zone : ZONE 02
Client : COMPT COMPTANT		Réf. commande(2) :	Véhicule : FV841QR
		Chantier : OGER PASC OGER PASCAL	FV841QR
		19 RUE GAUTHIER MOISSART	Chauffeur : CYRIL
		60210 GRANDVILLIERS	MERCIER
			Transport :
			CONSEILS DE SECURITE:
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle			XI:irritant
DECHARGEMENT debut fin			en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
DEPART chantier			
RETOUR centrale			
ATTENTE 00:00			
Quantite Origine : 14.00 m3			
Quantite Restante : 0.00 m3			
Livree Reelle : 8.00 m3			
Code Formule 823	Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN	Certification	Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 (
			Classe chlorure 0.40 %
			Consistance(7) S3 (100 à 150 mm)
			Dmax 12.5
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0
			Résistance caractéristique(4) C 25/30
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S3 II 42		Carac. complementaire :	TEMPERATURE : 1°C
Propriétés spécifiées :			
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE
M3 POMPE		PRE 510 0.7 %	Nom:
			Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non