




SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 1ere Gachée : 08:38 (1) 002040117 Quantité : 8.00 m3		Date : 09/01/2026 BPE2601057364 Réf. commande(2) :		Zone : ZONE 02 Véhicule : FV841QR FV841QR Chauffeur : CYRIL MERCIER Transport :	
Client : kj construct kj construction		Chantier : mers les b mers les bain 13 avenue du Parc elephant bleu mers les bain		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 18.00 m3 Quantite Restante : 8.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3
09:17					
Code Formule BALAYE R1	Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN	Certification	Classe d'exposition(3) XF4 (F)	Classe chlorure 0.40 %	Consistance(7) S3 (100 à 150 mm) Dmax 12
Ciment(type et classe) CEM I 52.5 R CE NF		Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4) C 30/37
Appellation commerciale : BPS C35/45 XF4(F) D12 S3 I52		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 0°C	
Propriétés spécifiées :					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
M3 POMPE		EA 200 DIL PRE 510		0.01 % 0.7 %	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:		Nom: Signature du client:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non