




SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002901862	1ere Gachée : 09:43 (1) Quantité : 8.00 m3	Date : 13/01/2026 BPE2601137381	Zone : SOUS CENTRALE
Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LONGROY 76260 LONGROY		Chantier : dalle ext dalle ext dalle ext	Véhicule : ED279RW ED279RW Chauffeur : KARINE DUPUIS Transport :
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
09:39			ATTENTE 00:00
Quantite Origine : 8.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 	
Code Formule 829DALS4	Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN	Certification	Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 (
			Classe chlorure 0.40 %
			Consistance(7) S4 (160 à 210 mm)
			Dmax 22.4
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF		Additions(type) 320	Dosage(C+Ka)(5) 320
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II 42		Carac. complementaire :	Résistance caractéristique(4) C 25/30
Propriétés spécifiées :		TEMPERATURE : 6°C	
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE	
	SPHRE 3000 0.7 %	Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
 (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
 (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
 (4) contrôle de la résistance sur cubes.
 (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
 (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
 (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
 (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
 (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non