




SOPRAGGLO
NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE
80860 NOUVION
06 07 86 24 58

Bon No : 003300168	1ere Gachée : 09:20 (1) Quantité : 5.00 m3	Date : 14/01/2026 bpe2601121892	Zone : ZONE 01	
Client : GARBE SCEA GARBE		Réf. commande(2) :	Véhicule : WW852PN MAILLARD	
		Chantier : FAVIERES FAVIERES	Chauffeur : FABIEN FABIEN BERTH	
		247 RUE DE LA FONTAINE 0686254228 80120 FAVIERES	Transport :	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
10:00		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 6.00 m3 Quantite Restante : 1.00 m3 Livree Reelle : 5.00 m3
<p>CONSEILS DE SECURITE:</p> <p>Xl:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> 				
Code Formule 841	Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN	Certification	Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 (Classe chlorure 0.40 %
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Consistance(7) S3 (100 à 150 mm)
Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D22 S3 II 42		Carac. complementaire :		Resistance caracteristique(4) C 30/37
Propriétés spécifiées :		TEMPERATURE : 3°C		
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE		
FIBRE STRUX	SPHRE 3000 0.7 %	Nom: Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:		

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non