




# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : <b>001096469</b>	1ere Gachée : 08:04 (1) Quantité : <b>4.50</b> m3	Date : <b>15/01/2026</b> 012601128326	Zone : ZONE 05
Client : <b>CG CHAPES CG CHAPES</b> 705 ROUTE DE LA MARE AUX DAIMS 0683108553 76270 NESLE HODENG		Réf. commande(2) :	Véhicule : DD057CC DD057CC
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DEPART debut fin	RETOUR centrale
09:00		ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 0.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 4.50 m3
Chantier : <b>PONT DE MI PONT DE METZ</b> ALLEE D'HERIVAL 80840 PONT DE METZ		Chauffeur : SANDY YUNG Transport :	
CEMC20		<b>CONSEILS DE SECURITE:</b> Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF	Additions(type) 325	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4) C20-F4
Appellation commerciale : CEMFLOOR C20 F4 sans pellicule		Carac. complémentaire : TEMPERATURE : 6°C	
Propriétés spécifiées :		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	Nom:	
	Sac SCREEDFINISH FB 0.6 1 CHRYSO @Optima 1369 0.54 % CEMEXA STABICEM 0.43 %	Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée  
 (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié  
 (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm  
 (4) contrôle de la résistance sur cubes.  
 (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.  
 (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.  
 (7) ou rapport E/C suivant la spécification.  
 (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN  
 (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non