



**SOPRAGGLO**  
LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : <b>002P00072256</b>	1ere Gachée : 09:25 (1) Quantité : 0.50 m3	Date : 16/01/2026 Réf. commande(2) :	Zone : Véhicule :
Client : <b>DALLEFUN</b>		Chantier : <b>ADALLEFUN</b>	Chauffeur : Transport :
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 0.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.00 m3
<p style="text-align: right;"><b>CONSEILS DE SECURITE:</b></p> <p>XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p>			
Code Formule ADALLEFUN	Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN	Certification	Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 (
Ciment(type et classe) CEM I 52.5 R CE NF		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0
Appellation commerciale : Formule acc dalle fun		Résistance caractéristique(4) C 25/30	
Propriétés spécifiées :		Carac. complementaire :	
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Nom: Signature du client:	
		Signature:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non