




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Bon No : 001096481 | | 1ere Gachée : 10:21 (1) Quantité : 0.50 m3 | | Date : 16/01/2026 012601148332 | | Zone : SOUS CENTRALE | | |
| Client : PIVETTA BT PIVETTA BTP | | 2 AV FRANCOIS MITTERAND ZAC DU GROS GRELOT 60150 THOUROTTE | | Réf. commande(2) : 03.44.40.24.24 | | Véhicule : SC ESCLES SOUS CENTRALE ESC | | |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | | DECHARGEMENT debut fin | | DEPART chantier | | RETOUR centrale | | |
| 09:26 | | | | ATTENTE 00:00 | | Quantite Origine : 0.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.50 m3 | | |
| Code Formule S906 | | Désignation(6)(8) BCP NF EN 206 A2/CN | | Certification | | Classe d'exposition(3) AUCUNE | | |
| Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF | | Additions(type) 0 | | Dosage(C+Ka)(5) 250 | | Classe chlorure 0.40 % | | |
| Appellation commerciale : BCP 250 kg D12 S1 II42 | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 6°C | | Consistance(7) S1 (10 à 40 mm) | | |
| Dmax 12.5 | | Résistance caractéristique(4) AUCUNE | | Propriétés spécifiées : | | CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures | | |
| SERVICES | | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: | | | Signature: | | | Nom: Signature du client: | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non