



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002040203		1ere Gachée : 08:10 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 19/01/2026 BPE2601157398		Zone : ZONE 02	
Client : EBTP EBTP ZI RUE DU MANOIR 76340 Blangy-sur-Bresle		Chantier : LE TREPOR' LE TREPORT AV DES CANADIENS TREPORT		Réf. commande(2) :		Véhicule : FF122NQ FF122NQ Chauffeur : JORDY YUNG Transport :	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
08:30				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 23.00 m3 Quantite Restante : 15.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3	
Code Formule ROULE808		Désignation(6)(8) PRODUIT SPECIAL		Certification		Classe d'exposition(3) XF2 (F)	
						Classe chlorure 0.65 %	
						Consistance(7) S3 (100 à 150 mm)	
						Dmax 8	
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 350		Résistance caractéristique(4)	
Appellation commerciale : DESAC 350 D8R S3 II 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 1°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
FIBRES POLYPROPYLENE				PRE 510 EA 200 DIL		0.6 % 0.1 %	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:		Nom: Signature du client:	

CONSEILS DE SECURITE:
Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
 (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
 (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
 (4) contrôle de la résistance sur cubes.
 (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
 (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
 (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
 (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
 (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non