



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|  |  |  |  |                                     |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Bon No : 001096512   |  | 1ere Gachée : 09:31 (1)<br>Quantité : 8.00 m3  |  | Date : 20/01/2026 012601148336      |  | Zone : ZONE 02   |  |
| Client : elestam SCI ELESTAM   |  | 7 RUE BEL AIR<br>0668636605<br>60220 BOUVRESSE |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule : DE069BY<br>DE069BY<br>Chauffeur : AURELIEN<br>AURELIEN<br>Transport :       |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle  |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                      |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale   |  |
| 09:21  |  |  |  | ATTENTE<br>00:00                    |  | Quantite Origine : 45.00 m3<br>Quantite Restante : 13.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 m3 |  |
| <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |  |  |                                     |  |  |  |
| Code Formule   |  | Désignation(6)(8)                              |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)   |  |
| 829DALS4   |  | BPS NF EN 206 A2/CN                            |  |                                     |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (   |  |
| Ciment(type et classe)   |  | CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)  |  |
|  |  |  |  |                                     |  | 320  |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II 42   |  | Carac. complementaire :                        |  | TEMPERATURE : 5°C                   |  |  |  |
| Propriétés spécifiées :  |  |  |  |                                     |  |  |  |
| SERVICES   |  |  |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE   |  |
| S4   |  |  |  | SPHRE 3000 0.7 %                    |  | Nom:<br>Signature du client:   |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:  |  |  |  | Signature:                          |  |  |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non