




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096547	1ere Gachée : 09:57 Quantité : 3.60	(1) m3	Date : 22/01/2026 012601208353	Zone : ZONE 05	
Client : CG CHAPES CG CHAPES 705 ROUTE DE LA MARE AUX DAIMS 0683108553 76270 NESLE HODENG			Chantier : BEHEN BEHEN ROUTE DE ERCOURT 80870 BEHEN		Véhicule : ED778MP ED778MP Chauffeur : HERVE HUE Transport :
ARRIVEE CHANTIER convenue	DECHARGEMENT réelle	DEPART debut	RETOUR fin	ATTENTE chantier	RETOUR centrale
10:30				00:00	
ARRIVEE CHANTIER			Quantite Origine : 0.00 m3	XI:irritant	
DECHARGEMENT			Quantite Restante : 0.00 m3	 en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
DEPART			Livree Reelle : 3.60 m3		
Code Formule RAV	Désignation(6)(8) PRODUIT SPECIAL	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure 0.65 %	Consistance(7) Dmax
Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF	Additions(type) CV	Dosage(C+Ka)(5) 200	Résistance caractéristique(4)		
Appellation commerciale : RAVOIRAGE	Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 6°C		
Propriétés spécifiées :					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
		EA 200 DIL 0.9 % MV 885 0.3 % SPHRE 3000 1.2 %		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non