



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|   |  |  |  |                             |  |  |  |
|---|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| Bon No : 001P00049768   |  | 1ere Gachée : 14:36 (1)                  |  | Date : 27/01/2026           |  | Zone :   |  |
| Quantité : 0.25 m3  |  | Réf. commande(2) :                       |  | Véhicule :                  |  | Chauffeur :  |  |
| Client : PREFEA   |  | Chantier : PREFEA A5211                  |  | Transport :                 |  | CONSEILS DE SECURITE:  |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                |  | DEPART<br>chantier          |  | RETOUR<br>centrale   |  |
| ATTENTE<br>00:00  |  | Quantite Origine : 0.00 m3               |  | Quantite Restante : 0.00 m3 |  | Livree Reelle : 0.00 m3  |  |
| Code Formule<br>A5211SONDE  |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN |  | Certification               |  | Classe d'exposition(3)<br>XF1, XC3, XC4, XD1 (   |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 52,5 N CE CP2                      |  | Additions(type)                          |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>310      |  | Classe chlorure<br>0.40 %  |  |
| Appellation commerciale : C30/37 XF1(F) D12 SF1 II 52                   |  | Carac. complementaire :                  |  | Consistance(7)<br>SF1       |  | Dmax<br>12   |  |
| Propriétés spécifiées :   |  | Résistance caractéristique(4)<br>C 30/37 |  | XI:irritant                 |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| SERVICES  |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)      |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE      |  | Nom:   |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                               |  | Signature du client:        |  |  |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non