



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096588		1ere Gachée : 10:09 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 28/01/2026 012601278370		Zone : ZONE 03	
Client : MENDES PA MENDES PAYSAGE		Chantier : FORGES LE FORGES LES EAUX		Réf. commande(2) :		Véhicule : FF122NQ FF122NQ	
38 RUE DE MOIMONT		53BIS AV DES SOURCES				Chauffeur : JORDY YUNG	
60220 CANNY SUR THERAIN		76440 FORGES LES EAUX				Transport :	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
10:47				RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
				Quantite Origine : 24.00 m3		CONSEILS DE SECURITE:	
				Quantite Restante : 8.00 m3		Xi:irritant	
				Livree Reelle : 8.00 m3		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
841S4		BPS NF EN 206 A2/CN				XF1, XC3, XC4, XD1 (	
						Classe chlorure 0.40 %	
						Consistance(7) S4 (160 à 210 mm)	
						Dmax 22.4	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF				Additions(type) 300		Résistance caractéristique(4) C 30/37	
Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D22 S4 II 42				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 3°C	
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
M3 POMPE FIBRE STRUX S4				SPHRE 3000 0.9 %		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non