




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096609		1ere Gachée : 13:53 (1) Quantité : 3.00 m3		Date : 29/01/2026 012601278374		Zone : ZONE 02	
Client : ATJ		EURL ATJ CONST		Chantier : GRANDVILLI GRANDVILLERS		Véhicule : FD465EC	
162 RUE DE LA COTE DU BASTRINGUE 0624998955 76440 Beaubec-la-Rosière				RTE DE FEUQUIERES ETS ENROBE PLUS		Chauffeur : SEBASTIEN SEBASTIEN	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
14:45				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 9.50 m3 Quantite Restante : 0.50 m3 Livree Reelle : 3.00 m3	
Code Formule 829		Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN		Certification		Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 (
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF				Additions(type) 273		Classe chlorure 0.40 %	
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II42		Propriétés spécifiées :		Carac. complementaire :		Résistance caractéristique(4) C 25/30	
TEMPERATURE : 1°C						Consistance(7) S3 (100 à 150 mm)	
Dmax 22.4						XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
		PRE 510 0.8 %		Nom: Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non