



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096629		1ere Gachée : 12:08 (1) Quantité : 4.90 m3		Date : 30/01/2026 012601278371		Zone : ZONE 02			
Client : MCG BATIMI MCG BATIMENT M		Chantier : FORMERIE FOMERIE		Réf. commande(2) :		Véhicule : EK015AZ			
5 RUE ROLAND SOYER		lotissement				Echauffeur : HERVE			
0665557933						HUE			
60220 ABANCOURT						Transport :			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		CONSEILS DE SECURITE:			
DEPART chantier				RETOUR centrale		ATTENTE			
13:00				00:00		XI:irritant			
Quantite Origine : 6.00 m3				Quantite Restante : 1.10 m3		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
Livree Reelle : 4.90 m3									
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)			
CEMC20						Classe chlorure			
						Consistance(7)			
						Dmax			
						4			
Ciment(type et classe)			Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF					0		C20-F4		
Appellation commerciale : CEMFLOOR C20 F4 sans pellicule				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 6°C			
Propriétés spécifiées :									
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
				Sac SCREEDFINISH FB 0.6 1				Nom:	
				CHRYSO @Optima 1369 0.45 %				Signature du client:	
				CEMEXA STABICEM 0.77 %					
				PRE 510 0.17 %					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:					
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non