



**SOPRAGGLO**  
LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002040459		1ere Gachée : 13:42 (1) Quantité : 2.00 m3		Date : 03/02/2026 BPE2602037446		Zone : ZONE 02	
Client : LHOTELLIEF LHOTELLIER BATIN		Chantier : LE TREPOR le treport		Réf. commande(2) :		Véhicule : FD465EC FD465EC SOP1	
		3F boulevard du calvaire 06.31.53.89.64 le treport				Chauffeur : SEBASTIEN SEBASTIEN	
						Transport :	
						<b>CONSEILS DE SECURITE:</b> Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
13:30				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 2.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 2.00 m3	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
823	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (	0.40 %	S3 (100 à 150 mm)	12.5	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 308	Résistance caractéristique(4) C 25/30		
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S3 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 5°C		
Propriétés spécifiées :							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
			PRE 510 0.7 %			Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non