



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002040693		1ere Gachée : 07:37 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 20/02/2026 bpe2602187477		Zone : ZONE 02	
Client : LHOTELLIEF LHOTELLIER BATIN		Chantier : LE TREPOR le treport		Réf. commande(2) :		Véhicule : FA780EN FA780EN Chauffeur : ROM ROMAIN Transport :	
		3F boulevard du calvaire 06.31.53.89.64 le treport				CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue	DECHARGEMENT réelle	DEPART debut	RETOUR fin	ATTENTE chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : 56.00 m3 Quantite Restante : 40.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3	
08:14				00:00			
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
823XC1S4	BPS NF EN 206 A2/CN		XC1, XC2 (F)	0.40 %	S4 (160 à 210 mm)	12.5	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF			Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 286	Résistance caractéristique(4) C 25/30		
Appellation commerciale : BPS C25/30 XC1(F) D12 S4 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 2°C		
Propriétés spécifiées :							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
			SPHRE 3000 1 %			Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non