



SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096852		1ere Gachée : 12:28 (1)		Date : 24/02/2026 012602208479		Zone : ZONE 06	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) : 02.35.93.70.74		Véhicule : FV841QR		FV841QR	
Client : PINOLI PINOLI SAS		Chantier : VIEUX MAN(VIEUX MANOIR		Chauffeur : CYRIL		MERCIER	
ROUTE NATIONALE		STADE		Transport :		CONSEILS DE SECURITE:	
76340 FOUCARMONT		76750 VIEUX MANOIR				XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue	DECHARGEMENT réelle	DEPART debut	RETOUR fin	ATTENTE chantier	RETOUR centrale	ATTENTE centrale	
13:17				00:00		Quantité Origine : 40.00 m3 Quantité Restante : 8.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
805	BPS NF EN 206 A2/CN		X0 (F)	0.40 %	S3 (100 à 150 mm)	22.4	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)			
		0	200	C 16/20			
Appellation commerciale : BPS C16/20 X0(F) D22 S3 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 14°C		
Propriétés spécifiées :							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
M3 POMPE			PRE 510 0.9 %			Nom:	
						Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):			Signature:				
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non