



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002040841	1ere Gachée : 09:58 (1) Quantité : 0.25 m3	Date : 06/03/2026 bpe2603067529	Zone : SOUS CENTRALE															
Client : toffolutti toffolutti		Réf. commande(2) :	Véhicule : SC LONGROY SOUS CENTRALE LON															
Chantier : sc		sous centrale	Chauffeur : SC SOUS CENTRAL															
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale														
09:58		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 0.25 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.25 m3														
<table border="1"> <tr> <td>Code Formule</td> <td>Désignation(6)(8)</td> <td>Certification</td> <td>Classe d'exposition(3)</td> <td>Classe chlorure</td> <td>Consistance(7)</td> <td>Dmax</td> </tr> <tr> <td>S918</td> <td>BCP NF EN 206 A2/CN</td> <td></td> <td>AUCUNE</td> <td>0.40 %</td> <td>S1 (10 à 40 mm)</td> <td>12</td> </tr> </table>					Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	S918	BCP NF EN 206 A2/CN		AUCUNE	0.40 %	S1 (10 à 40 mm)	12
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax												
S918	BCP NF EN 206 A2/CN		AUCUNE	0.40 %	S1 (10 à 40 mm)	12												
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF			Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 300	Résistance caractéristique(4) AUCUNE													
Appellation commerciale : BCP 300 D12 S1 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 6°C													
Propriétés spécifiées :																		
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE													
					Nom: Signature du client:													
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:															

CONSEILS DE SECURITE:

XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non