



SOPRAGGLO

LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002040881		1ere Gachée : 12:38 (1) Quantité : 3.00 m3		Date : 10/03/2026 BPE2601147392		Zone : ZONE 00	
Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LONGROY		Chantier : LONGROY LONGROY		Réf. commande(2) :		Véhicule : ER279XW	
76260 LONGROY		PREFA		76260 LONGROY		Chauffeur : CHRISTOPHER	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
13:37				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 7.70 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 3.00 m3	
Code Formule SOPRABLOC		Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN		Certification		Classe d'exposition(3)	
						Classe chlorure	
						Consistance(7) S4 (160 à 210 mm)	
						Dmax 22	
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 52,5 N CE CP2		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 273		Résistance caractéristique(4)	
Appellation commerciale : C25/30 XF1(F) D22 S4 II 52		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 12°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
				SPHRE 3000 AD 100		0.9 % 2.5 %	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:		Nom: Signature du client:	

CONSEILS DE SECURITE:
 Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
 (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
 (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
 (4) contrôle de la résistance sur cubes.
 (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
 (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
 (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
 (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
 (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non