



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

| | | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------------------------|---|--|------|
| Bon No : 1ere Gachée : 12:49 (1) 002040882 Quantité : 8.00 m3 | | Date : 10/03/2026 tom2603097534 | | Zone : ZONE 02 | | |
| Client : nord dallage nord dallage | | Réf. commande(2) : | | Véhicule : GE118WT GE118WT | | |
| | | Chantier : MARTAINNE MARTAINNEVILLE 18 ROUTE DEPARTEMENTALE calira MARTAINNEVILLE | | Chauffeur : KARIM KARIM | | |
| | | | | Transport : | | |
| | | | | CONSEILS DE SECURITE: | | |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | | DECHARGEMENT debut fin | | ATTENTE | | |
| 13:27 | | | | 00:00 | | |
| | | Quantite Origine : 80.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3 | | XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures | | |
| Code Formule | Désignation(6)(8) | Certification | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure | Consistance(7) | Dmax |
| 829DALS4 | BPS NF EN 206 A2/CN | | XF1, XC3, XC4, XD1 (| 0.40 % | S4 (160 à 210 mm) | 22.4 |
| Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF | | | Additions(type) | Dosage(C+Ka)(5) | Résistance caractéristique(4) C 25/30 | |
| | | | | 320 | | |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II 42 | | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 12°C | |
| Propriétés spécifiées : | | | | | | |
| SERVICES | | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | |
| | | | SPHRE 3000 0.7 % | | Nom: Signature du client: | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: | | | Signature: | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non