




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001097041		1ere Gachée : 14:56 (1)		Date : 10/03/2026		012603068536		Zone : ZONE 03				
Quantité : 6.00 m3		Réf. commande(2) :		02.35.17.54.34		Véhicule : FL013MS		SOP02				
Client : BADIE MACC BADIE MACONNER				Chantier : FORGES LE FORGES LES EAUX				Chauffeur : ANTONY BROCO		ANTONY BROCO		
507 ROUTE DE MESNIERES				22 RUE MARETTE				Transport :				
76270 FRESLES				76440 FORGES LES EAUX				CONSEILS DE SECURITE:				
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE		Quantite Origine : 0.00 m3		
convenue réelle		debut fin		chantier		centrale				Quantite Restante : 0.00 m3		
15:30								00:00		Livree Reelle : 6.00 m3		
										Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)		Dmax
829		BPS NF EN 206 A2/CN				XF1, XC3, XC4, XD1 (0.40 %		S3 (100 A 150 MM)		22.4
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)				
CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF						273		C 25/30				
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II42						Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 13°C				
Propriétés spécifiées :												
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE				
MIXO POMPE 21 ML				PRE 510 0.5 %				Nom:				
								Signature du client:				
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):						Signature:						
Type et quantité:												
Demandeur:												

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non