



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |  |                                                        |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001097072                                                      |  | 1ere Gachée : 06:00 (1)<br>Quantité : 6.50 m3          |  | Date : 13/03/2026 012603108559      |  | Zone : ZONE 04                                                                                                                                                                 |  |
| Client : LELOUP LELOUP FRANCIS<br>BOSC GEFROY<br>76270 CALLENGEVILLE    |  | Chantier : BAILLEUL N BAILLEUL NEUVILLE<br>RUE GREMONT |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule : FF122NQ<br>SOP08<br>Chauffeur : JORDY<br>YUNG<br>Transport :                                                                                                        |  |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle                                        |  |                                                        |  | DECHARGEMENT debut fin              |  | DEPART chantier                                                                                                                                                                |  |
| RETOUR centrale                                                         |  |                                                        |  | ATTENTE                             |  | Quantite Origine : 10.00 m3<br>Quantite Restante : 3.50 m3<br>Livree Reelle : 6.50 m3                                                                                          |  |
| 07:00                                                                   |  |                                                        |  | 00:00                               |  | <b>XI:irritant</b><br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule<br>D347                                                    |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN               |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)<br>XA2, XS3 (F)                                                                                                                                         |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF          |  | Additions(type)                                        |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>342              |  | Consistance(7)<br>S3 (100 à 150 mm)                                                                                                                                            |  |
| Appellation commerciale : C35/45 XA2(F) D22 S3 III 42 PM                |  | Carac. complementaire :                                |  | TEMPERATURE : 8°C                   |  |                                                                                                                                                                                |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                                                        |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                |  |
| SERVICES                                                                |  |                                                        |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                         |  |
|                                                                         |  |                                                        |  | PRE 510 0.8 %                       |  | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                   |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  |                                                        |  | Signature:                          |  |                                                                                                                                                                                |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non