




SOPRAGGLO
NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE
80860 NOUVION
06 07 86 24 58

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------------------------------------|--------------|
| Bon No : 003300587 | 1ere Gachée : 08:46 (1) Quantité : 5.00 m3 | Date : 13/03/2026 bpe2603122034 | Zone : ZONE 02 Véhicule : DY011GQ DY011GQ Chauffeur : AURELIEN AURELIEN Transport : | | | |
| Client : tellier ENT TELLIER | | Chantier : oneux ONEUX 2 BIS RUE DES MOULINS 0759547203 ONEUX | | CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures | | |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | DECHARGEMENT debut fin | DEPART chantier | RETOUR centrale | | ATTENTE 00:00 | |
| 09:30 | | | | Quantite Origine : 19.00 m3 Quantite Restante : 14.00 m3 Livree Reelle : 5.00 m3 | | |
| Code Formule 829 | Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN | Certification | Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 (| Classe chlorure 0.40 % | Consistance(7) S3 (100 A 150 MM) | Dmax 22.4 |
| Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF | | Additions(type) 273 | | Dosage(C+Ka)(5) C 25/30 | | |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II42 | | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 3°C | |
| Propriétés spécifiées : | | | | | | |
| SERVICES | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | |
| MIXO POMPE 25 ML | | PRE 510 0.7 % | | | Nom: Signature du client: | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: | | Signature: | | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non