



SOPRAGGLO

ANGROY PRESSE DOUI

9 route de blangy
76260 Lonarov

Bon No : 1ere Gachée : 12:31 (1)		Date : 13/03/2026		Zone :	
010P00026900		Quantité : 1.00 m3		Réf. commande(2) :	
Client : 1 A860		Chantier : BORDURE T2 BASC		Chauffeur :	
				Transport :	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		ATTENTE		Quantite Origine : 0.00 m3	
00:00		00:00		Quantite Restante : 0.00 m3	
				Livree Reelle : 0.00 m3	
<p style="text-align: right;">CONSEILS DE SECURITE:</p> <p>Xl:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p>					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	
13 BASCULE SONDE				Classe d'exposition(3)	
				Classe chlorure	
				Consistance(7)	
				Dmax	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEM II/A-S 52,5 N CE CP2				0	
Appellation commerciale : BORDURE 390KG BASC + SONDE		Carac. complementaire :			
Propriétés spécifiées :					
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE
					Nom:
					Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):			Signature:		
Type et quantité:					
Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non