



# SOPRAGGLO

## ANGROY PRESSE DOUI

9 route de blangy  
76260 Lonarov

|   |  |                            |  |                                     |  |  |  |
|---|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Bon No : 010P00026934   |  | 1ere Gachée : 08:27 (1)    |  | Date : 16/03/2026                   |  | Zone :   |  |
| Quantité : 1.00 m3  |  | Réf. commande(2) :         |  | Véhicule :                          |  | Chauffeur :  |  |
| Client : 1 A860   |  | Chantier : BORDURE T2 BASC |  | Transport :                         |  | CONSEILS DE SECURITE:  |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin  |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale   |  |
| 00:00   |  | 00:00                      |  | ATTENTE<br>00:00                    |  | Quantite Origine : 0.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.00 m3 |  |
| Code Formule<br>13 BASCULE SONDE  |  | Désignation(6)(8)          |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)   |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 52,5 N CE CP2                      |  | Additions(type)            |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>0                |  | Résistance caractéristique(4)  |  |
| Appellation commerciale : BORDURE 390KG BASC + SONDE                    |  | Carac. complementaire :    |  | Consistance(7)                      |  | Dmax   |  |
| Propriétés spécifiées :   |  | SERVICES                   |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE   |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                 |  | Nom:<br>Signature du client:        |  |  |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non