




# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|  |  |  |  |  |                                   |              |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--------------|
| Bon No : 1ere Gachée : 09:36 (1)<br><b>001097187</b> Quantité : <b>0.50</b> m3       |  | Date : <b>20/03/2026</b> 012504086993<br>Réf. commande(2) :  | Zone : SOUS CENTRALE<br>Véhicule : SC ESCLES<br>SOUS CENTRALE ESC<br>Chauffeur : SC<br>SOUS CENTRAL<br>Transport : |  |                                   |              |
| Client : <b>FREULET TF FREULET TP</b><br>6 RUE DU SAC<br>80290 LIGNIERES CHATELAIN   |  | Chantier : SC <b>SOUS CENTRALE</b>   |  |  |                                   |              |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle  | DECHARGEMENT<br>debut fin                | DEPART<br>chantier   | RETOUR<br>centrale   |  |                                   |              |
| 08:10  |  | ATTENTE<br>00:00   |  |  |                                   |              |
| Quantite Origine : 1.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.50 m3 |  | XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |  |                                   |              |
| Code Formule<br>S827   | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN | Certification  | Classe d'exposition(3)<br>XF1, XC3, XC4, XD1 (   | Classe chlorure<br>0.40 %                | Consistance(7)<br>S1 (10 à 40 mm) | Dmax<br>22.4 |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                                 |  | Additions(type)  | Dosage(C+Ka)(5)<br>273   | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30 |                                   |              |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S1 II42                              |  | Carac. complementaire :  |  | TEMPERATURE : 9°C                        |                                   |              |
| Propriétés spécifiées :  |  |  |  |  |                                   |              |
| SERVICES   |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)  |  |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE            |              |
|  |  |  |  |  | Nom:<br>Signature du client:      |              |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:              |  | Signature:   |  |  |                                   |              |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non