



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001097189	1ere Gachée : 09:45 (1) Quantité : 0.50 m3	Date : 20/03/2026 012603208633 Réf. commande(2) :	Zone : ZONE 01 Véhicule : SC ESCLES SOUS CENTRALE ESC Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Transport :
Client : VA EARL VAN OVERBE 4 FERME D AUVILLE LANNOY CUILIERE		Chantier : LANNOY CULANNOY CUILIERE 4 FERME D'HAUTVILLE 60220 LANNOY CUILIERE	CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
09:42			ATTENTE 00:00
Quantite Origine : 0.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.50 m3			
Code Formule M55	Désignation(6)(8) MORTIER	Certification	Classe d'exposition(3) AUCUNE
			Classe chlorure AUCUNE
			Consistance(7) S1 (10 à 40 mm)
			Dmax 4
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 300
			Résistance caractéristique(4) AUCUNE
Appellation commerciale : PSP MORTIER 300 S1 II 42		Carac. complémentaire :	TEMPERATURE : 9°C
Propriétés spécifiées :			
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE
			Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non