




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001097257		1ere Gachée : 13:34 (1)		Date : 24/03/2026 012603238652		Zone : ZONE 02		
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) : 02.35.93.66.07		Véhicule : DD057CC		SOP03		
Client : LELEU ENT LELEU		Chantier : vieux roue vieux rouen		Chauffeur : SANDY		YUNG		
10 RTE DE COUIGNY		verrière brosse		Transport :		CONSEILS DE SECURITE:		
ILLOIS						XI:irritant		
76390						 <p>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures</p>		
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 24.00 m3			
convenue	réelle	debut	fin	chantier	centrale	Quantite Restante : 8.00 m3		
13:55				00:00		Livree Reelle : 8.00 m3		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax		
829DAL	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (0.40 %	S3 (100 à 150 mm)	22.4		
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)			
CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF				320	C 25/30			
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 15°C			
Propriétés spécifiées :								
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE		
TUYAU			SPHRE 3000 0.6 %			Nom:		
						Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):			Signature:					
Type et quantité:								
Demandeur:								

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non