




SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 1ere Gachée : 11:04 (1) 001097326 Quantité : 8.00 m3		Date : 27/03/2026 012603268673 Réf. commande(2) : 03.44.29.93.03	Zone : ZONE 05 Véhicule : FF122NQ SOP08 Chauffeur : JORDY YUNG Transport :				
Client : DUMONT LE SARL DUMONT LE 148 RUE DE LABRUYERE 0660739899 60700 SACY LE GRAND		Chantier : MESNIERES MESNIERES EN BRAY LE DESSUS DE MESNIERES 76270 MESNIERES EN BRAY	CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 				
ARRIVEE CHANTIER convenue	DECHARGEMENT réelle	DEPART debut	RETOUR fin	ATTENTE chantier	RETOUR centrale	ATTENTE centrale	Quantite Origine : 8.50 m3 Quantite Restante : 0.50 m3 Livree Reelle : 8.00 m3
13:30						00:00	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
CEMC20						4	
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4) C20-F4			
			320				
Appellation commerciale : CEMFLOOR C20 F4 sans pellicule			Carac. complémentaire :	TEMPERATURE : 9°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE		
FIBRE STRUX		Sac SCREEDFINISH FB 0.6 1 CHRYSO @Optima 1369 0.45 % CEMEXA STABICEM 0.86 % PRE 510 0.17 % MasterSet R 100 0.08 %			Nom: Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
 (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
 (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
 (4) contrôle de la résistance sur cubes.
 (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
 (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
 (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
 (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
 (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non