




**SOPRAGGLO**  
**LONGROY**

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|   |                           |  |  |  |                   |      |
|---|---------------------------|--|--|--|-------------------|------|
| Bon No : 1ere Gachée : 11:33 (1)<br><b>002041229</b> Quantité : 0.50 m3 |                           | Date : 31/03/2026 BPE2601147392  | Zone : ZONE 00   |  |                   |      |
| Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LONGROY<br>LONGROY<br>76260 LONGROY         |                           | Réf. commande(2) :<br>Chantier : LONGROY LONGROY<br>prefa<br>76260 LONGROY           | Véhicule : SC LONGROY<br>SOUS CENTRALE LON<br>Chauffeur : SC<br>SOUS CENTRAL<br>Transport :  |  |                   |      |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     | DECHARGEMENT<br>debut fin | DEPART<br>chantier   | RETOUR<br>centrale   |  |                   |      |
| 10:09   |                           |  | ATTENTE<br>00:00   |  |                   |      |
|   |                           | Quantite Origine : 7.70 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.50 m3 | <b>Xi:irritant</b><br> en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |                   |      |
| Code Formule  | Désignation(6)(8)         | Certification  | Classe d'exposition(3)   | Classe chlorure                          | Consistance(7)    | Dmax |
| ADALLEFUN   | BPS NF EN 206 A2/CN       |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (   |  | S4 (160 à 210 mm) | 12.5 |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 52,5 N CE CP2                      |                           | Additions(type)  | Dosage(C+Ka)(5)  | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30 |                   |      |
|   |                           |  | 0  |  |                   |      |
| Appellation commerciale : Formule acc dalle fun                         |                           | Carac. complementaire :  |  | TEMPERATURE : 7°C                        |                   |      |
| Propriétés spécifiées :   |                           |  |  |  |                   |      |
| SERVICES  |                           | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)  |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                   |                   |      |
|   |                           | SPHRE 3000 0.8 %<br>AD 100 1 %   |  | Nom:<br>Signature du client:             |                   |      |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                           | Signature:   |  |  |                   |      |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non