



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002041243		1ere Gachée : 07:44 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 01/04/2026 bpe2603317594		Zone : ZONE 00	
Client : boudier boudier		Chantier : Dargnies Daranies		Réf. commande(2) :		Véhicule : FV841QR FV841QR	
		stade de foot				Chauffeur : CYRIL MERCIER	
		80170 Dargnies				Transport :	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		ATTENTE	
08:30				00:00		Quantite Origine : 18.50 m3 Quantite Restante : 10.50 m3 Livree Reelle : 8.00 m3	
<p style="text-align: right;">CONSEILS DE SECURITE:</p> <p>Xl:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p>							
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
429S4		BPS NF EN 206 A2/CN				XF1, XC3, XC4, XD1 (
						Classe chlorure 0.65 %	
						Consistance(7) S4 (160 à 210 mm)	
						Dmax 22	
Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
						300	
						Résistance caractéristique(4) C 30/37	
Appellation commerciale : C30/37 XF1(F) D22 S4 III 42 PM				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 4°C	
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
FIBRE STRUX				SPHRE 3000 0.8 %		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non