



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002041350		1ere Gachée : 08:34 (1) Quantité : 0.60 m3		Date : 08/04/2026 bpe2509126923		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : KJ CONSTR kj construction		Chantier : SC SC beauchamps		Réf. commande(2) :		Véhicule : SC LONGROY SOUS CENTRALE LON Chauffeur : SC Transport : SOUS CENTRAL	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
11:19				ATTENTE 00:00		Quantité Origine : 0.60 m3 Quantité Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.60	
Code Formule M53		Désignation(6)(8) MORTIER		Certification		Classe d'exposition(3) AUCUNE	
						Classe chlorure AUCUNE	
						Consistance(7) S1 (10 à 40 mm)	
						Dmax 4	
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 200	
						Résistance caractéristique(4) AUCUNE	
Appellation commerciale : PSP MORTIER 200 S1 II 42				Carac. complémentaire :		TEMPERATURE : 5°C	
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
						Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:			

CONSEILS DE SECURITE:
Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non