



Bon No : 003300831		1ere Gachée : 09:18 (1)		Date : 09/04/2026		bpe2604092129		Zone : SOUS CENTRALE											
Quantité : 0.30 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : SC		SOUS CENTRALE		Chauffeur :											
Client : COMPTANT COMPTANT				Chantier : SC SC				Transport :											
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 0.30 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 0.30		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 	
09:17																			
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)		Dmax							
S821		BPS NF EN 206 A2/CN				XF1, XC3, XC4, XD1 (0.40 %		S1 (10 à 40 mm)		12.5							
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF				Additions(type) 308				Dosage(C+Ka)(5) 308				Résistance caractéristique(4) C 25/30							
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S1 II42						Carac. complementaire :						TEMPERATURE : 5°C							
Propriétés spécifiées :																			
SERVICES						ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)						LIVRAISON RECEPTIONNEE							
												Nom:							
												Signature du client:							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:										Signature:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non