



Bon No : 001097476		1ere Gachée : 09:29 (1)		Date : 09/04/2026 012604098764		Zone : SOUS CENTRALE	
Quantité : 0.50 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : SC ESCLES		SOUS CENTRALE ESC	
Client : TPPIP TPPIP		Chantier : SC		SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC	
2 RUE MARCEL RINN						Transport : SOUS CENTRAL	
60350 BERNEUIL SUR AISNE						CONSEILS DE SECURITE:	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE		Quantite Origine : 0.50 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 0.50	
09:22		00:00				 XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
S821	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (	0.40 %	S1 (10 à 40 mm)	12.5	
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 308	Résistance caractéristique(4) C 25/30		
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S1 II42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 16°C		
Propriétés spécifiées :							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
						Nom:	
						Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non