




**SOPRAGGLO**  
**LONGROY**

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002041435		1ere Gachée : 10:39 (1)		Date : 13/04/2026		BPE2601147392		Zone : ZONE 00					
Quantité : 1.80 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : LONGROY LONGROY		Véhicule : SC LONGROY		SOUS CENTRALE LON					
Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LON LONGROY		76260 LONGROY		Chantier : LONGROY LONGROY		Chauffeur : SC		SOUS CENTRAL					
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE					
convenue réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00					
10:13								Quantite Origine : 7.70 m3					
								Quantite Restante : 0.00 m3					
								Livree Reelle : 1.80					
													
								<b>CONSEILS DE SECURITE:</b> Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)		Dmax	
REDI-SOPRA		BPS NF EN 206 A2/CN				XF1, XC3, XC4, XD1 (		0.40 %		S4 (160 à 210 mm)		12.5	
Ciment(type et classe)		CEM II/A-S 52,5 N CE CP2		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)					
						308		C 25/30					
Appellation commerciale :		BPS C25/30 XF1(F) D12 S4 II52		Carac. complementaire :		TEMPERATURE :		7°C					
Propriétés spécifiées :													
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE									
		AD 100 2.5 %		Nom:									
		HM 760 0.6 %		Signature du client:									
		SPHRE 3000 0.75 %											
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Type et quantité:		Signature:									
Demandeur:													

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non