



Bon No : 003300890		1ere Gachée : 12:39 (1)		Date : 15/04/2026		bpe2604092132		Zone : ZONE 04															
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : EF691JE		Chauffeur : NOUREDDINE		Transport :															
Client : NORD DALL NORD DALLAGE				Chantier : MARTAINNE MARTAINNEVILLE																			
				18 rte departementale SITE CALIRA MARTAINNEVILLE																			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE															
12:16						00:00		Quantite Origine : 60.00 m3 Quantite Restante : 10.00 m3 Livree Reelle : 8.00															
<table border="1"> <tr> <td>Code Formule</td> <td>Désignation(6)(8)</td> <td>Certification</td> <td>Classe d'exposition(3)</td> <td>Classe chlorure</td> <td>Consistance(7)</td> <td>Dmax</td> </tr> <tr> <td>829DALS4</td> <td>BPS NF EN 206 A2/CN</td> <td></td> <td>XF1, XC3, XC4, XD1 (</td> <td>0.40 %</td> <td>S4 (160 à 210 mm)</td> <td>22.4</td> </tr> </table>										Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	829DALS4	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (	0.40 %	S4 (160 à 210 mm)	22.4
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax																	
829DALS4	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (	0.40 %	S4 (160 à 210 mm)	22.4																	
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF			Additions(type) 320		Dosage(C+Ka)(5) 320		Résistance caractéristique(4) C 25/30																
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II 42				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 4°C																	
Propriétés spécifiées :																							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE																
			SPHRE 3000 0.7 %				Nom: Signature du client:																
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:																			

**CONSEILS DE SECURITE:**  
Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée  
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié  
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm  
(4) contrôle de la résistance sur cubes.  
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.  
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.  
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.  
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN  
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non