



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001097540		1ere Gachée : 08:03 (1)		Date : 16/04/2026		012604138785		Zone : ZONE 02					
Quantité : 6.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : POIX DE PI		POIX DE PICARDIE		Véhicule : FD465EC					
Client : EIFFAGE CC EIFFAGE CONST F				80290 POIX DE PICARDIE				Chauffeur : SEBASTIEN					
BU01426 TSA 97814								SEBASTIEN					
2QT CHEM D'ARMANCOURT								Transport :					
60201 COMPIEGNE CEDEX								CONSEILS DE SECURITE:					
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE					
convenue réelle		debut fin		chantier		centrale		Quantite Origine : 6.00 m3					
09:00								Quantite Restante : 0.00 m3					
								Livree Reelle : 6.00					
								 XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)		Dmax	
723S4		BPS NF EN 206 A2/CN				XF1, XC3, XC4, XD1 (		0.40 %		S4 (160 à 210 mm)		12.5	
Ciment(type et classe)				Additions(type)				Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF								308		C 25/30			
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S4 II 42						Carac. complementaire :			TEMPERATURE : 9°C				
Propriétés spécifiées :													
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE					
MIXO POMPE 21 ML S4				SPHRE 3000 0.7 %				Nom:					
								Signature du client:					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):						Signature:							
Type et quantité:													
Demandeur:													

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non