




# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002041510		1ere Gachée : 13:19 (1)		Date : 16/04/2026		BPE2601147392		Zone : ZONE 00			
Quantité : 2.30		m3		Réf. commande(2) :				Véhicule : SC LONGROY			
Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LONGROY				Chantier : LONGROY LONGROY				Chauffeur : SC		Transport : SOUS CENTRAL	
76260 LONGROY				76260 LONGROY				CONSEILS DE SECURITE:			
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE		Quantite Origine : 7.70 m3	
convenue réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00		Quantite Restante : 0.00 m3	
12:59										Livree Reelle : 2.30	
										 XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7) Dmax	
FUNERAIRE1		PRODUIT SPECIAL				XF1, XC3, XC4, XD1 (		0.40 %		SF1 (550 A 650 MM) 12.5	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM II/A-S 52,5 N CE CP2						400					
Appellation commerciale : Béton funéraire Longroy II52				Carac. complementaire :				TEMPERATURE : 13°C			
Propriétés spécifiées :											
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE			
				MV 885 0.15 %				Nom: Signature du client:			
				SPHRE 5146 0.8 %							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):						Signature:					
Type et quantité:											
Demandeur:											

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non