



Bon No : 001097560		1ere Gachée : 14:49 (1)		Date : 16/04/2026 012604168807		Zone : ZONE 00	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : FF122NQ		SOP08	
Client : PECOURT ETS PECOURT		Chantier : SOUPLICOU SOUPLICOURT		Chauffeur : JORDY		YUNG	
27 RUE DU PONT NEUF		RUE DAIRE		Transport :		CONSEILS DE SECURITE:	
FOUILLOY		SOUPLICOURT				XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue	DECHARGEMENT debut	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	Quantite Origine : 8.00 m3		
réelle	fin			00:00	Quantite Restante : 0.00 m3		
15:00					Livree Reelle : 8.00		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
823S4	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (0.40 %	S4 (160 à 210 mm)	12.5	
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
				347	C 25/30		
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S4 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 15°C		
Propriétés spécifiées :							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
S4			SPHRE 3000 0.8 %		Nom:		
					Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non