



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002042135		1ere Gachée : 14:09 (1)		Date : 10/06/2026		bpe2511287270		Zone : SOUS CENTRALE	
Quantité : 0.30 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : SC		SOUS CENTRALE		Véhicule : SC LONGROY	
Client : RICOUARD SARL RICOUARD T		5 RUE LE MONT GOURNOY		76340 RETONVAL		Chauffeur : SC		Transport : SOUS CENTRAL	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE	
11:53				00:00		Quantite Origine : 0.25 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.30			
Code Formule M53		Désignation(6)(8) MORTIER		Certification		Classe d'exposition(3) AUCUNE		Classe chlorure AUCUNE	
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF		Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 200		Résistance caractéristique(4) AUCUNE		Consistance(7) S1 (10 à 40 mm)	
Dmax 4		Appellation commerciale : PSP MORTIER 200 S1 II 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 14°C		Propriétés spécifiées :	
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE		Nom:		Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non