



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002042161	1ere Gachée : 07:42 (1) Quantité : 8.00 m3	Date : 12/06/2026 bpe2606127837 Réf. commande(2) : 0324301723	Zone : ZONE 01 Véhicule : FV841QR Chauffeur : CYRIL Transport : MERCIER								
Client : batysilo batysilo 21 place charlemagne 08130 attigny		Chantier : batysilo batvsilo calipso rue du haut 80210 tours en vimeu		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 							
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin					DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00
08:00											
Code Formule 841	Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN	Certification	Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 (	Classe chlorure 0.40 %	Consistance(7) S3 (100 à 150 mm)	Dmax 22.4					
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF			Additions(type) 300	Dosage(C+Ka)(5) 300	Résistance caractéristique(4) C 30/37						
Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D22 S3 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 12°C						
Propriétés spécifiées :											
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE						
			PRE 510 0.5 %		Nom: Signature du client:						
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:								

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non