



SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001098460		1ere Gachée : 10:52 (1) Quantité : 0.25 m3		Date : 12/06/2026 012606119145 Réf. commande(2) :		Zone : SOUS CENTRALE Véhicule : SC ESCLES DQ-356-WP Chauffeur : SC Transport : JOSEPHINE	
Client : JPL JPL GC ZI DU MARAIS 76340 BLANGY SUR BRESLE				Chantier : SC SOUS CENTRALE FROCOURT			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
08:37				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 0.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.25	
CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 							
Code Formule M56		Désignation(6)(8) MORTIER		Certification		Classe d'exposition(3) AUCUNE	
						Classe chlorure AUCUNE	
						Consistance(7) S1 (10 à 40 mm)	
						Dmax 4	
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 350	
						Résistance caractéristique(4) AUCUNE	
Appellation commerciale : PSP CHAPE 350 S1 II 42				Carac. complementaire : TEMPERATURE : 12°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
						Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non