



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002042199		1ere Gachée : 14:31 (1)		Date : 15/06/2026 bpe2606157854		Zone : ZONE 02	
Quantité : 6.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : ED279RW		SOP04	
Client : SMCB SMCB		Chantier : le treport le treport		Chauffeur : KARINE		DUPUIS	
CAMON		avenue des canadien 2025-087 le treport		Transport :		CONSEILS DE SECURITE:	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 15:00		Quantite Origine : 11.00 m3		Quantite Restante : 5.00 m3		Livree Reelle : 6.00	
Code Formule 455		Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN		Certification XS3 (F)		Classe d'exposition(3) XS3 (F)	
Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF		Additions(type) 385		Dosage(C+Ka)(5) 385		Résistance caractéristique(4) C 35/45	
Appellation commerciale : C35/45 XS3(F) D12 S3 III 42 PM		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 18°C		Propriétés spécifiées :	
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE		Nom:	
		PRE 510 0.6 %				Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non