



SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001098572		1ere Gachée : 06:21 (1)		Date : 18/06/2026 012606179199		Zone : ZONE 08	
Quantité : 10.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : ET489LJ		SOP06	
Client : chape antune chape antunes		Chantier : moreuil moreuil		Chauffeur : MELANIE		Transport : MELANIE	
12 rue des lampes		11 rue carnot		0698379283		CONSEILS DE SECURITE:	
92190 meudon						XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
06:10		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 18.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3	
				Livree Reelle : 10.00			
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
CEMC16						Classe chlorure	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF				275		C16-F3	
Appellation commerciale : CEMFLOOR HPC C16 F3 ss pellicu		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 13°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
		Sac SCREEDFINISH FB 0.6 1		Nom:			
		MasterSet R 100 0.16 %		Signature du client:			
		CHRYSO®Optima 1190 0.55 %					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Signature:					
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non