



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                                            |  |                                                                                     |  |                                               |  |                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001098595                                                                         |  | 1ere Gachée : 12:14 (1)                                                             |  | Date : 18/06/2026                             |  | Zone : ZONE 02                                                                                                                                           |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                                         |  | Réf. commande(2) : 02.32.97.55.00                                                   |  | Véhicule : LOC                                |  | LOC                                                                                                                                                      |  |
| Client : THIBAUT ENT THIBAUT<br>MACONNERIE BETON ARME<br>FOUCARMONT<br>76340 BLANGY/BRESLE |  |                                                                                     |  | Chantier : GRANDVILLI GRANDVILLERS<br>LIN2000 |  | Chauffeur : PATRICE<br>PATRICE                                                                                                                           |  |
|                                                                                            |  |                                                                                     |  | Transport :                                   |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                                        |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                           |  | DEPART<br>chantier                            |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                       |  |
| ATTENTE<br>00:00                                                                           |  | Quantite Origine : 24.00 m3<br>Quantite Restante : 16.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |  | Xl:irritant                                   |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule<br>829S4                                                                      |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN                                            |  | Certification<br>XF1, XC3, XC4, XD1 (         |  | Classe d'exposition(3)<br>0.40 %                                                                                                                         |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                                       |  | Additions(type)<br>273                                                              |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>C 25/30                    |  | Résistance caractéristique(4)<br>S4 (160 à 210 mm) 22.4                                                                                                  |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II 42                                   |  |                                                                                     |  | Carac. complementaire : TEMPERATURE : 29°C    |  |                                                                                                                                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                                                                    |  |                                                                                     |  |                                               |  |                                                                                                                                                          |  |
| SERVICES                                                                                   |  |                                                                                     |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)           |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                   |  |
| S4                                                                                         |  |                                                                                     |  | SPHRE 3000 0.7 %                              |  | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                             |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                    |  |                                                                                     |  | Signature:                                    |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non