

|                                                      |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 010P00031094                                |  | 1ere Gachée : 07:46 (1)            |  | Date : 19/06/2026                   |  | Zone :                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Quantité : 0.00 m3                                   |  | Réf. commande(2) :                 |  | Véhicule :                          |  | Chauffeur :                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Client : 1 A860                                      |  | Chantier : BORDURE T2 BASC         |  | Transport :                         |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle<br>00:00         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin<br>00:00 |  | DEPART<br>chantier<br>00:00         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Code Formule                                         |  | Désignation(6)(8)                  |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 13 BASCULE SONDE                                     |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Ciment(type et classe)                               |  | Additions(type)                    |  | Dosage(C+Ka)(5)                     |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| CEM II/A-S 52,5 N CE CP2                             |  |                                    |  | 0                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Appellation commerciale : BORDURE 390KG BASC + SONDE |  |                                    |  | Carac. complémentaire :             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Propriétés spécifiées :                              |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SERVICES                                             |  |                                    |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                      |  |                                    |  |                                     |  | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                 |  |                                    |  | Signature:                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Type et quantité:                                    |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Demandeur:                                           |  |                                    |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non