



Bon No : 010P00031131		1ere Gachée : 11:12 (1)	Date : 19/06/2026		Zone :			
Quantité : 0.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule :				
Client : 1 A860		Chantier : BORDURE T2 BASC		Chauffeur :				
				Transport :				
				CONSEILS DE SECURITE:				
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 		
DEPART chantier				RETOUR centrale				
ATTENTE 00:00				Quantite Origine : 0.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.00				
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
13 BASCULE SONDE								
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 52,5 N CE CP2				Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4)		
Appellation commerciale : BORDURE 390KG BASC + SONDE				Carac. complementaire :				
Propriétés spécifiées :								
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
					Nom:			
					Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non